

# RUSTIC FLOOR OIL PRODUKTINFORMATION



## ALLGEMEINES

Grundierungs- und Endöl für unbehandelte Holzböden.

Verwenden Sie klares Rustic Floor Oil für den klassischen Look oder farbiges Rustic Floor Oil, um dem Raum Charakter zu verleihen. Wenn Sie einen Holzboden mit einem Streifen für das Schiffsdeck installiert haben, verwenden Sie immer klares Öl, da farbiges Öl den Streifen verfärbt.

Wünschen Sie die Optik eines farbigen Bodens, kombiniert mit den Vorzügen einer lackierten Oberfläche, so haben Sie die Möglichkeit Rustic Floor Oil mit Junckers HT700 Floor Lacquer, einem wasserbasierten Lack, zu versiegeln.

Rustic Floor Oil hat das Zertifikat "Danish Indoor Climate Labelling" erhalten. Dies beinhaltet dass das Produkt keine chemischen Substanzen enthält welche sich negative auf die Qualität der Raumluft auswirken.

Für Gewerbe- und Endkunden.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**Produkt:** Trocknendes Urethanöl in Isoparaffinlösung. Colour mit Farbpigmenten.

### Verpackung:

Clear: ¾, 2½, 5 und 25 Liter.

White, Black: ¾, ¾, 2½ und 5 Liter.

Anthracite Grey, Dark Coco, Mahogany, Nordic, Walnut, Driftwood Grey: ¾, ¾ und 2½ Liter.

### Aussehen:

- Klares Rustic Floor Oil verleiht dem Holz einen tiefen, natürlichen, warmen Farbton. Etwas dunkler als die natürliche Farbe der verwendeten Holzarten.
- Die Farbe „Nordic“ verleiht hellen Hölzern wie Buche, Eiche und Kiefer eine leichte weiße Pigmentierung. Nicht empfohlen für dunkle Hölzer.
- Die übrigen farbigen Öle sind leicht transparent und verstärken die natürliche Maserung des Holzes.
- Die Farbintensität variiert je nach Holzart, zum Beispiel Buche nimmt beispielsweise mehr Öl auf als Eiche.
- Es wird empfohlen, einen Test durchzuführen, bevor die gesamte Oberfläche geölt wird.

**Gefahr der Selbstentzündung:** Gebrauchte Tücher, Bürsten usw. in einem feuerfesten Behälter aufbewahren, z. B. in einem Marmeladenglas oder einer Metalldose mit dicht schließendem Deckel. Verschließen Sie die Verpackung nach dem Gebrauch und wenn sie leer ist, immer sorgfältig. Entsorgen Sie gebrauchte Werkzeuge und Verpackungen gemäß den nationalen Abfallvorschriften.

## TECHNISCHE DATEN

**Ergiebigkeit:**

Helle Holzarten wie Buche, Esche, Eiche und Kiefer: 12-15 m<sup>2</sup> pro Liter.

Exotische Holzarten wie Nyatoh und Merbau: 20-30 m<sup>2</sup> pro Liter.

**Vor der Anwendung:** Gut umrühren oder schütteln.

**Werkzeuge:** Rolle, Nylonpads (Einscheibenmaschine), Pinsel, fusselfreies Baumwolltuch.

**Oberflächentemperatur:** Minimum 15 °C.

**Verdünnung:** Nicht empfohlen.

**Trocknungszeit bei 20 °C und 50 % r.F.:**

16-24 Stunden bevor die nächste Schicht aufgetragen wird.

Leicht belastbar nach 24 Stunden.

Vollständig belastbar nach 72 Stunden.

Warten Sie, bis das Öl die volle Festigkeit erreicht hat, bevor feste oder lose verlegte Teppiche ausgelegt werden.

**Reinigung des Werkzeuges:** Mineralisches Terpentin.

**Lagerung:** Haltbar 2 Jahre im geschlossenen Behälter bei 20 °C. Nach dem Öffnen und stehenlassen des Gebindes bildet das Öl an der Oberfläche eine Haut und kann unter Umständen in der Dose verhärtet werden.

---

## VERARBEITUNGSEMPFEHLUNG

**Wohn- und Objektbereiche:**

Rustic Floor Oil auftragen und nach 20-30 Minuten abpaddeln, trocknen lassen

+ 2 Schichte nach ca. 16-24 Stunden.

**Alternativ zu öl:** 2 Schichten HT700 Floor Lacquer.

---

## ANWENDUNG

**Grundierung von unbehandeltem/geschliffenem Holz:**

Die Oberfläche muss absolut sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Politur und anderen Reinigungsrückständen sein. Unregelmäßigkeiten, Schmutz und Flecken können durch Schleifen mit Sandpapier Körnung 100-120 entfernt werden. Entfernen Sie den Schleifstaub mit einem Staubsauger.

Große Flächen sollten in kleinere Bereiche, die in 30 Minuten geölt werden können aufgeteilt werden. Vermeiden Sie alle Überschneidungen mit trockenen Bereichen auf ein Minimum.

Es wird empfohlen, die Oberfläche vor dem Ölen zu befeuchten. Dies verbessert die Ölsättigung und sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch und stellen Sie sicher, dass der Boden gleichmäßig und sichtbar benetzt ist. Trocknen lassen, bis sich die Oberfläche nicht mehr feucht anfühlt.

- Rustic Floor Oil mit geeignetem Werkzeug im Überschuss auftragen und das Öl bis zu 30 Minuten lang vom Holz aufsaugen lassen. Dafür sorgen, dass die Oberfläche nicht trocknet.
- Nach spätestens 30 Minuten muss das überschüssige Öl eingearbeitet oder entfernt werden.
- Getrocknetes und nicht vom Holz aufgenommenes Öl hinterlässt Flecken und eine glänzende Oberfläche.
- Die Oberfläche sollte matt erscheinen und einen gleichmäßigen Glanz aufweisen.
- Trockenzeit 16-24 Stunden, bevor eine zweite Schicht aufgebracht wird.

#### Endbehandlung von Öl grundiertem Holz:

- Auf der sauberen Oberfläche ca. 0,02 Liter/m<sup>2</sup> Rustic Floor Oil auftragen bis die Oberfläche gesättigt ist, überschüssiges Öl innerhalb von 30 Minuten mit einem weißem Pad oder einem fusselfreien Baumwolltuch einpolieren, bis sich der Boden trocken anfühlt.
- Bei Bedarf nach 6-8 Stunden wiederholen.
- Bitte beachten Sie, dass Holz Öl unterschiedlich absorbiert. Daher kann die fertige Oberfläche farblich abweichen. Dies ist bei Nadelhölzern sehr ausgeprägt.

#### Besonders bei farbigen Ölen:

- Bei längerem Kontakt oder durch Kontakt mit anderen Materialien können Verfärbungen durch Farböle auftreten.
- Mit farbigem Öl grundierte Böden können alternativ mit klarem Öl endbehandelt werden, wenn die Farbintensität des Grundöls als ausreichend angesehen wird.
- Wird die Farbe White oder Nordic verwendet, muss der Boden immer mit der gleichen Farbe endbehandelt werden. Klares Öl kann die Farbintensität beeinflussen und einen leicht gelblichen Effekt erzeugen. Die Farbe Nordic enthält weiße Pigmente, die auf dunklen Holzarten sichtbar sind.

#### Pflege und Wartung geölter Oberflächen:

Ist die Oberfläche stark abgenutzt, muß geschliffen und mit Rustic Floor Oil grundiert werden.

Frisch geölte Böden nach frühestens 10 Tagen mit Junckers Maintenance Oil pflegen.

#### Veredelung mit Lack:

Eine höhere Haltbarkeit sowie erleichterte Pflege des Bodens kann durch Lackieren erzielt werden. Bitte beachten Sie, dass es sehr wichtig ist, dass der Boden vor dem Lackieren zu 100 % mit Öl gesättigt ist. Anderenfalls besteht die Gefahr von Verfärbungen speziell bei Gerbsäuren in Eichen.

Aufgrund des Gerbsäuregehalts in Eichenholz wird eine zusätzliche Ölschicht empfohlen. Folgen Sie der Anweisung wie zuvor beschrieben.

- Ist das Öl getrocknet, (frühestens 72 Stunden nach letztem Ölauftrag) muss die Oberfläche mit einem grünen Pad geschliffen werden.
- Schleifstaub durch Saugen entfernen. Eine Schicht Junckers HT700 Floor Lacquer auftragen und ca. 4 Stunden trocknen lassen.
- Zwischenschliff vor der letzten Lackschicht empfohlen, vollständig trocknen lassen.
- Es gilt: 2 Schichten für Wohn-, 3 für Objektbereiche.

#### Pflege und Wartung lackierter Böden:

Ist die lackierte Oberfläche stumpf und abgenutzt, kann der Boden regelmäßig gereinigt, leicht geschliffen und anschließend mit einer einzigen Lackschicht überzogen werden.

Ist die Oberfläche stark beschädigt, muss der Boden geschliffen und erneut mit Öl und Lack behandelt werden.

## SICHERHEITSVORKEHRUNG

Vor der Anwendung des Produktes, beachten Sie bitte alle Angaben auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

### Produkte:

F 2.7 - Junckers Maintenance Oil

F 8.5 - Junckers HT700 Floor Lacquer